



# **EPOXI P-560 (Aplicación a Pincel)**

## **DESCRIPCION:**

P-560 es un epoxi de dos componentes, de aplicación a pincel, 100% sólidos, libre de solventes que se usa como revestimiento anticorrosivo de cañerías, uniones soldadas, válvulas, tanques y accesorios enterrados para aumentar su vida útil y es compatible con la protección catódica de las superficies metálicas a proteger. También se usa para reparar daños sobre el polietileno extruído tricapa.

## **PROPIEDADES:**

- \* Fácil aplicación con pincel.
- \* Alto espesor: puede obtenerse hasta 1.500 micrones en una sola aplicación. Espesor recomendado = 500 micrones.
- \* Protege al medio ambiente – no posee contaminantes (solventes).
- \* Resiste los hidrocarburos y temperaturas de operación hasta 80°C en servicio continuo.
- \* Excelente resistencia al impacto y abrasión y muy impermeable.
- \* Gran adherencia sobre acero arenado a metal cercano al blanco y sobre polietileno extruído tricapa en la zona de los solapes.
- \* Excelente resistencia al Despegue Catódico.

## **CARACTERISTICAS:**

- \* Color gris.
- \* Vida en el pote después de mezclado = 30' a 20°C.
- \* Tiempo de secado: 3 horas (dependiendo temperatura y humedad ambientes).
- \* Rango de temperaturas ambiente durante la aplicación: 5 – 40°C
- \* Máxima temperatura de operación: 80°C
- \* Almacenaje: 12 meses en envase original cerrado y bajo techo a 20°C y humedad = 50%.

## **APLICACION:**

Luego de mezclar con un removedor mecánico durante 5 minutos ambos componentes en partes iguales (1:1) por volumen se aplica con pincel sobre la superficie a proteger, previamente arenada a metal cercano al blanco según la norma SSPC 10-63 ó NACE N°2 y con patrón de anclaje = 50 micrones, o bien cepillado con amoladora con cepillo de alambre y desengrasado.

**NOTA:** Se proveen Procedimientos de Aplicación por separado.

*Todas las informaciones técnicas y recomendaciones están basadas en buena fe y nuestros conocimientos actuales – El usuario debe determinar la idoneidad de este producto para cada uso particular – El vendedor no está autorizado a proveer garantía alguna sobre este producto y el usuario asume todos los riesgos de su aplicación.*

● ● ● **PROTAN S.A.** ● ● ●

**PROTECCION ANTICORROSIVA**

Wilde 630 Bis. S2007JFT Rosario. Santa Fe. Argentina

Tel.Fax (54 341) 451 3036 / 7128 / 1677

protan@protansa.com - www.protansa.com